

CONTRAFLAM 60-3

Brandwerend gelamineerd veiligheidsglas voor binnen toepassingen

CLASSIFICATIE



EI = Isolatie

EI-gecertificeerd, brandwerend glas, scheidt en voorkomt de verspreiding van vuur, wat een veilige evacuatie garandeert.

MOGELIJKE OPTIES



- + Alarm
- + EMS-afscherming
- + Vloeren
- + Bescherming



- + Kleurgebruik
- + Digitaal drukken
- + Matte afwerking
- + Zeefdruk
- + Modellen



- + Klimaatregeling
- + Dynamische privacy
- + Extra helder
- + Geluidsreductie
- + Screenline



- + Dubbel glas
- + Zelf-reinigend
- + Zonwering
- + Tinten
- + Drievoudig glas

Neem contact met ons op om uw oplossing aan uw projectvereisten te laten voldoen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Brandwering	EI 60 (EN 13501-2)
Reactie op brand	A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Slingerproefweerstand	1(B)1 (EN 12600)
UV-bestendigheid / Duurzaamheid	Uitgebreid getest tot 5000 uur UV-blootstelling versus 2000 uur* (*EN ISO 12543-4)
Toepassingsvoorwaarden	Beperkt tot binnentoepassingen. Zie Vetrotech Kwaliteitsrichtlijnen, Applicatie instructies.
Het certificaat van prestatiebestendigheid	0336-CPR-5064C/IL - AVCP System 1
Gevaarlijke bestanddelen	Geen
Maattolerantie (breedte/hoogte)	≤1000 mm: -1/+2 mm ≤2000 mm: -1/+2.5 mm >2000 mm: -1/+3 mm

Product / CE / DoP-code	Y7226547	Y7226665	Y7226869
Nominale dikte	27 mm	31 mm	37 mm
Maximale glas afmetingen	1500 x 3000 mm	1800 x 3500 mm	1500 x 3000 mm
Dikte tolerantie	+2 / -2 mm	+2 / -2 mm	+2 / -2 mm
Gewicht	58.5 kg/m ²	68.5 kg/m ²	83.5 kg/m ²
Geluid reductie Rw (EN 140-3)	43 (-2, -3) dB	43 (-2, -3) dB	44 (-2, -3) dB
Licht transmissie (EN 410)	83%	82%	81%
Licht reflectie pL buiten/binnen (EN 410)	10% / 10%	10% / 10%	10% / 10%
U-waarde, W/m ² K (EN 673)	4.3	4.3	4.2
g-waarde (EN 410)	0.68	0.67	0.64
Energie transmissie tE (EN 410)	61%	59%	56%

Producten met PVB folies zijn beschikbaar, indien vereist voor projecten of door de nationale regelgeving.
 Modellen: maattolerantie mogen +1 mm variëren.
 Prestatieverklaring – U kunt een prestatieverklaring (DoP) bij uw verkoopkantoor opvragen.