

# CONTRAFLAM DOOR LITE 120

Vidro de segurança laminado resistente ao fogo para aplicações interiores

## CLASSIFICAÇÃO



### EW = Redução da radiação

Capacidade de suportar a exposição ao fogo sem transmissão de fogo para o lado não-fogo como resultado da passagem de chamas ou gases quentes que provoquem a ignição da superfície não exposta ou materiais adjacentes. Adicionalmente mantém o nível de calor irradiado na zona em frente ao vidro abaixo de um nível para contribuir para distâncias de separação e vias de evacuação seguras.

## OPÇÕES DISPONÍVEIS



- + Alarme
- + Protecção



- + Pintura
- + Impressão digital
- + Fosagem
- + Serigrafia
- + Formas



- + Controle climático
- + Privacidade dinâmica
- + Extra claro
- + Controle do ruído



- + Vidro duplo
- + Auto limpeza
- + Controle solar
- + Coloração
- + Vidro triplo

Contacte-nos de modo a personalizar a sua solução de modo a responder a os seus requisitos de projeto.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistência ao fogo	EW120 (EN 13501-2)
Reacção ao fogo	A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Ensaio do pêndulo	2(B)2 (EN 12600)
Estável aos UV / Durabilidade	Tempo de exposição prolongado de 5000 horas UV versus normativo 2000 horas * (* EN ISO 12543-4)
Condições de utilização	Evitar a exposição prolongada a temperaturas elevadas. Consulte o Guia Vetrotech de Qualidade, Instruções de Aplicação.
Certificado de conformidade	0336-CPR-5064C/IL - AVCP System 1
Contém substâncias perigosas	Nenhum
Tolerâncias dimensionais (largura/altura)	≤1000 mm: -1/+2 mm   ≤2000 mm: -1/+2.5 mm   >2000 mm: -1/+3 mm

Produto / CE / Código -DoP	Y7242644
Espessura nominal	11 mm
Dimensão máxima do vidro	1100 x 2200 mm
Tolerância na espessura	+2 / -1 mm
Peso	24.5 kg/m <sup>2</sup>
Isolamento acústico Rw (EN 140-3)	37 (-2, -3) dB
Transmissão luminosa (EN 410)	88%
Reflexão luminosa pL ext./int. (EN 410)	9% / 9%
Factor U, W/m <sup>2</sup> K (EN 673)	5.2
Factor g (EN 410)	0.77
Transmissão energética tE (EN 410)	72%

Formas: As tolerâncias dimensionais podem variar +1 mm.

DOP: Declaração de desempenho - disponível mediante solicitação no seu escritório de vendas.