

CONTRAFLAM STRUCTURE 30 VETROGARD RC4 Climaplus

Vidro de segurança resistente ao fogo para aplicações exteriores

CLASSIFICAÇÃO



EI = Isolamento

Capacidade de suportar a exposição ao fogo sem transmissão para o lado não-fogo como resultado da passagem de chamas, gases quentes ou uma condução significativa de calor que provoquem a ignição da superfície não exposta ou materiais em contacto e constituir uma barreira à passagem de calor de modo a proteger pessoas.



Attack

Vidro de protecção contra ataques manuais destinado a impedir a entrada forçada por um tempo específico.

OPÇÕES DISPONÍVEIS



+ Protecção



+ Foscagem
+ Serigrafia
+ Formas



+ Controle climático
+ Extra claro
+ Controle do ruído



+ Vidro duplo

Contacte-nos de modo a personalizar a sua solução de modo a responder a os seus requisitos de projecto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistência ao fogo	EI 30 (EN 13501-2)
Classe de resistência	RC4 (EN 1627)
Reacção ao fogo	E (EN 13501-1)
Ensaio do pêndulo	1(B)1 (EN 12600)
Estável aos UV / Durabilidade	Tempo de exposição prolongado de 5000 horas UV versus normativo 2000 horas * (* EN ISO 12543-4)
Condições de utilização	Evitar a exposição prolongada a temperaturas elevadas. Consulte o Guia Vetrotech de Qualidade, Instruções de Aplicação.
Certificado de conformidade	0336-CPR-5064D - AVCP System 1
Contém substâncias perigosas	Nenhum
Assemblagem	De acordo com o guia de intruções Vetrotech
Tolerâncias dimensionais (largura/altura)	≤1000 mm: -1/+4 mm ≤2000 mm: -1/+5 mm >2000 mm: -1/+6 mm

Produto / CE / Código -DoP	ZY014344
Espessura nominal	69 mm
Dimensão máxima do vidro	1500 x 3000 mm
Tolerância na espessura	+4 / -4 mm
Peso	120.4 kg/m ²
Perfil intercalar	15 mm, Argon
Isolamento acústico Rw (EN 140-3)	48 (-4, -12) dB
Transmissão luminosa (EN 410)	68%
Reflexão luminosa pL ext./int. (EN 410)	11% / 11%
Factor U, W/m ² K (EN 673)	1.0
Factor g (EN 410)	0.46
Transmissão energética tE (EN 410)	36%

Formas: As tolerâncias dimensionais podem variar +1 mm.

DOP: Declaração de desempenho - disponível mediante solicitação no seu escritório de vendas.