

CONTRAFLAM STRUCTURE 60 Elegance

Vidro de segurança laminado resistente ao fogo
para aplicações interiores

CLASSIFICAÇÃO



EI = Isolamento

Capacidade de suportar a exposição ao fogo sem transmissão para o lado não-fogo como resultado da passagem de chamas, gases quentes ou uma condução significativa de calor que provoquem a ignição da superfície não exposta ou materiais em contacto e constituir uma barreira à passagem de calor de modo a proteger pessoas.

OPÇÕES DISPONÍVEIS



+ Protecção



+ Pintura
+ Impressão digital
+ Foscagem
+ Serigrafia
+ Formas



+ Extra claro
+ Controle do ruído

Contacte-nos de modo a personalizar a sua solução de modo a responder a os seus requisitos de projecto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistência ao fogo	EI 60 (EN 13501-2)
Reacção ao fogo	A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Ensaio do pêndulo	1(B)1 (EN 12600)
Estável aos UV / Durabilidade	Tempo de exposição prolongado de 5000 horas UV versus normativo 2000 horas * (* EN ISO 12543-4)
Condições de utilização	Apenas para aplicações interiores. Consulte o Guia Vetrotech de Qualidade, Instruções de Aplicação.
Certificado de conformidade	0336-CPR-5064C-IL - AVCP System 1
Contém substâncias perigosas	Nenhum
Assemblagem	De acordo com o guia de intruções Vetrotech
Tolerâncias dimensionais (largura/altura)	≤1000 mm: -1/+2 mm ≤2000 mm: -1/+2.5 mm >2000 mm: -1/+3 mm

Produto / CE / Código -DoP	Y7226940	Y7226941	Y7226942
Espessura nominal	31 mm	37 mm	41 mm
Dimensão máxima do vidro	1400 x 2700 mm	1300 x 3210 mm	1600 x 3210 mm
Tolerância na espessura	+2 / -2 mm	+2 / -2 mm	+2 / -2 mm
Peso	68.5 kg/m²	83.5 kg/m²	93.5 kg/m²
Isolamento acústico Rw (EN 140-3)	43 (-2, -2) dB	44 (-2, -3) dB	44 (-2, -2) dB
Transmissão luminosa (EN 410)	82%	81%	80%
Reflexão luminosa pL ext./int. (EN 410)	10% / 10%	10% / 10%	10% / 10%
Factor U, W/m²K (EN 673)	4.3	4.2	4.1
Factor g (EN 410)	0.67	0.64	0.63
Transmissão energética tE (EN 410)	59%	56%	54%

Estão disponíveis combinações com vidro laminado PVB, se exigidos em projeto ou regulamentação nacional.
Formas: As tolerâncias dimensionais podem variar +1 mm.
DOP: Declaração de desempenho - disponível mediante solicitação no seu escritório de vendas.