

VETROGARD Bullet BR6-NS P8B RC5 Climaplus

Verre de sécurité résistant aux effractions et à l'impact de projectiles de tir pour utilisation extérieure

CE



Exemple de configuration - Photo non contractuelle

Classement



Attack
Verres de sécurité destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.



Bullet
Verre de sécurité offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants (S) et ceux qui n'en génèrent pas (NS).

Spécifications Techniques

Classe de résistance

Classe de résistance
Essai au pendule
Conditions d'application
Certificat de constance des performances
Numéro d'identification
Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)

BR6-NS (sans éclats de verre, EN 1063)

P8B (EN 356)
1(B)1 (EN12600)
Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter votre représentant Vetrotech local et vous référer aux « Directives de qualité et d'application » correspondantes. Toujours vérifier le côté d'attaque.
AVCP System 1
CP RC5.80
≤1000 mm: -1 / +4 mm ≤2000 mm: -1 / +5 mm >2000 mm: -1 / +6 mm

Produit / CE / Code DoP

Épaisseur nominale
Dimensions maximales
Espaceur
Tolérance d'épaisseur
Poids
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)
Transmission lumineuse (EN 410)
Réflexion lumineuse RL ext./int. (EN 410)
Coefficient U, W/m²·K (EN 673)
Facteur solaire g (EN 410)

PLANICLEAR

103 mm
2.5 m²* (1854 mm / 3800 mm) avec espaceur
12 mm
± 4 mm
215 kg/m²
48 dB
64%
10% / 9%
1.1
0.52

DIAMANT

103 mm
2.5 m²* (1854 mm / 3800 mm) avec espaceur
12 mm
± 4 mm
215 kg/m²
48 dB
73%
11% / 10%
1.1
0.56

* Le revêtement standard est Planitherm XN. Si vous avez besoin d'un revêtement spécial, veuillez vérifier s'il existe déjà ou demander un nouveau code !

Informations complémentaires

DoP : Déclaration de Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.
NPD: No Performance Determined = sans performance déclarée