

# CONTRAFLAM 30

Verre feuilleté de sécurité résistant au feu pour une utilisation intérieure

## CLASSEMENT



### EI = Isolation

L'isolation thermique (I) est l'aptitude de l'élément de construction à résister à une exposition au feu sur un seul côté sans transfert de chaleur important du côté exposé au côté non exposé, en complément de l'étanchéité au feu (E).

## OPTIONS DISPONIBLES



- + Alarme
- + Blindage magnétique
- + Plancher
- + Protection



- + Couleur
- + Incurvation
- + Impression digitale
- + Verre maté
- + Sérigraphie
- + Forme



- + Isolation thermique
- + Occultation commandée
- + Extra-clair
- + Isolation acoustique
- + Store



- + Double vitrage
- + Auto-nettoyant
- + Contrôle solaire
- + Verre teinté
- + Triple vitrage

Contactez-nous pour personnaliser votre solution afin qu'elle réponde aux exigences de votre projet.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance au feu	EI 30 (EN 13501-2)
Réaction au feu	A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Essai au pendule	1(B)1 (EN 12600)
Stabilité aux UV / Durabilité	Temps d'exposition aux UV étendu à 5000 h contre normalement 2000 h* (*EN ISO 12543-4)
Conditions d'application	Destiné exclusivement à une utilisation intérieure. Veuillez vous référer au guide qualité et d'application de Vetrotech.
Certificat de constance des performances	0336-CPR-5064C/IL - AVCP System 1
Substances dangereuses	Non
Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)	≤1000 mm: -1/+2 mm   ≤2000 mm: -1/+2.5 mm   >2000 mm: -1/+3 mm

Produit / CE / Code DoP	Y7223055	Y7223066	Y7223088
Épaisseur nominale	16 mm	18 mm	22 mm
Dimensions maximales	1500 x 3000 mm	1800 x 3412 mm	2300 x 3800 mm
Tolérance d'épaisseur	+2 / -1 mm	+2 / -1 mm	+2 / -1 mm
Poids	34.0 kg/m <sup>2</sup>	39.0 kg/m <sup>2</sup>	49.0 kg/m <sup>2</sup>
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)	38 (-2, -2) dB	40 (-2, -2) dB	40 (-2, -3) dB
Transmission lumineuse (EN 410)	87%	87%	86%
Réflexion lumineuse pL ext./int. (EN 410)	9% / 9%	9% / 9%	9% / 9%
Coefficient U, W/m <sup>2</sup> K (EN 673)	4.8	4.8	4.7
Facteur solaire g (EN 410)	0.74	0.73	0.71
Transmission énergétique tE (EN 410)	69%	67%	65%

Produits avec des films PVB sont disponibles selon le projet ou les exigences nationales.  
 Forme: les tolérances dimensionnelles peuvent varier de +1 mm.  
 DoP : Déclaration des Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.

