

VETROGARD Bullet AK47-S

Verre de sécurité résistant à l'impact de projectiles de tir



Exemple de configuration - Photo non contractuelle

Classement



Bullet

Verre de sécurité offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants (S) et ceux qui n'en génèrent pas (NS).

Spécifications Techniques

Classe de résistance

Essai au pendule

Conditions d'application

Certificat de constance des performances

Numéro d'identification

Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)

AK47-S (7.62x39 FMJ/PB/FeC (Typ:M43))

1(B)1 (EN 12600)

Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter votre représentant Vetrotech local et vous référer aux « Directives de qualité et d'application » correspondantes. Toujours vérifier le côté d'attaque.

VPAM Level 6 (VPAM-PM 2007)

AK47-S

≤1000 mm: -1 / +2 mm | ≤2000 mm: -1 / +3 mm | >2000 mm: -1 / +4 mm

Produit / CE / Code DoP

Épaisseur nominale

Dimensions maximales

Tolérance d'épaisseur

Poids

Affaiblissement acoustique R_w (EN 140-3)

Transmission lumineuse (EN 410)

Réflexion lumineuse RL ext./int. (EN 410)

Coefficient U, $W/m^2 \cdot K$ (EN 673)

Facteur solaire g (EN 410)

PLANICLEAR

36 mm

9.6 m² (2400 mm / 4000 mm)

± 2 mm

84 kg/m²

45 dB

82%

8% / 8%

4.5

0.65

DIAMANT

36 mm

9.6 m² (2400 mm / 4000 mm)

± 2 mm

84 kg/m²

45 dB

87%

8% / 8%

4.5

0.73

Informations complémentaires

DoP : Déclaration de Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.

NPD: No Performance Determined = sans performance déclarée