VETROGARD Bullet BR2-S

Verre de sécurité résistant à l'impact de projectiles de tir

Exemple de configuration - Photo non contractuelle

Classement

Bullet

Verre de sécurité offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants (S) et ceux qui n'en génèrent pas (NS).

Spécifications Techniques

Classe de résistance	BR2-S (avec éclats de verre, EN 1063)
Essai au pendule	1(B)1 (EN 12600)
Conditions d'application	Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter votre représentant Vetrotech local et vous référer aux « Directives de qualité et d'application » correspondantes. Toujours vérifier le côté d'attaque.
Certificat de constance des performances	AVCP System 1
Numéro d'identification	226-S (ancien n° id: HN 226-S)
Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)	≤1000 mm: -1 / +2 mm | ≤2000 mm: -1 / +3 mm | >2000 mm: -1 / +4 mm

Produit / CE / Code DoP	PLANICLEAR	DIAMANT
Épaisseur nominale	26 mm	26 mm
Dimensions maximales	12 m² (2400 mm / 5000 mm)	12 m² (2400 mm / 5000 mm)
Tolérance d'épaisseur	± 2 mm	± 2 mm
Poids	62 kg/m²	62 kg/m²
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)	39 dB	39 dB
Transmission lumineuse (EN 410)	85%	88%
Réflexion lumineuse RL ext./int. (EN 410)	8% / 8%	8% / 8%
Coefficient U, W/m²·K (EN 673)	5.0	5.0
Facteur solaire g (EN 410)	0.70	0.78

Informations complémentaires

DoP : Déclaration de Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.

NPD: No Performance Determined = sans performance déclarée

© Vetrotech Saint-Gobain | 07.2025 | FR

vetrotech SAINT-GOBAIN

VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG
Industriestrasse 44 / 3175 Flamatt / Suisse
Téléphone +41 31 336 81 81 / vetrotech.com