

CONTRAFLAM 30 Climatop

Verre de sécurité résistant au feu pour une utilisation extérieure

CLASSEMENT



EI = Isolation

L'isolation thermique (I) est l'aptitude de l'élément de construction à résister à une exposition au feu sur un seul côté sans transfert de chaleur important du côté exposé au côté non exposé, en complément de l'étanchéité au feu (E).

OPTIONS DISPONIBLES



- + Alarme
- + Visibilité optimale
- + Blindage magnétique
- + Protection



- + Couleur
- + Impression digitale
- + Verre maté
- + Sérigraphie
- + Forme



- + Isolation thermique
- + Occultation commandée
- + Extra-clair
- + Isolation acoustique



- + Double vitrage
- + Auto-nettoyant
- + Contrôle solaire
- + Verre teinté
- + Triple vitrage

Contactez-nous pour personnaliser votre solution afin qu'elle réponde aux exigences de votre projet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance au feu

EI 30 (EN 13501-2)

Réaction au feu	B-s1, d0 (EN 13501-1)
Essai au pendule	1(C)2/1(B)1 (EN 12600)
Stabilité aux UV / Durabilité	Temps d'exposition aux UV étendu à 5000 h contre normalement 2000 h* (*EN ISO 12543-4)
Conditions d'application	Evitez toutes expositions prolongées à des températures extrêmes. Veuillez vous référer au guide qualité et d'application de Vetrotech.
Certificat de constance des performances	0336-CPR-5064D - AVCP System 1
Substances dangereuses	Non
Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)	≤1000 mm: -1/+3.5 mm ≤2000 mm: -1/+4 mm >2000 mm: -1/+4.5 mm

Produit / CE / Code DoP	ZZ000051	ZZ000821	ZZ001020	ZZ001019
Epaisseur nominale	52 mm	48 mm	52 mm	48 mm
Dimensions maximales	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
Tolérance d'épaisseur	+3.5 / -2.5 mm	+3.5 / -2.5 mm	+3.5 / -2.5 mm	+3.5 / -2.5 mm
Poids	64.0 kg/m²	64.0 kg/m²	64.0 kg/m²	64.0 kg/m²
Verre 1 & 2 (extérieur)	SEC PLTOII 6mm	SEC PLTOII 6mm	SEC PLTXNII 6MM	SEC PLTXNII 6MM
Intercalaire 1 & 2	12 mm, Argon	10 mm, Krypton	12 mm, Argon	10 mm, Krypton
Verre 3	CF30 (55)	CF30 (55)	CF30 (55)	CF30 (55)
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)	40 (-1, -4) dB	39 (-1, -4) dB	40 (-1, -4) dB	39 (-1, -4) dB
Transmission lumineuse (EN 410)	56%	56%	71%	71%
Réflexion lumineuse pL ext./int. (EN 410)	32% / 30%	32% / 30%	15% / 14%	15% / 14%
Coefficient U, W/m²K (EN 673)	0.7	0.5	0.7	0.5
Facteur solaire g (EN 410)	0.37	0.37	0.51	0.51
Transmission énergétique tE (EN 410)	31%	31%	42%	42%

Produits avec des films PVB sont disponibles selon le projet ou les exigences nationales.
Forme: les tolérances dimensionnelles peuvent varier de +1 mm.
DoP : Déclaration des Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.

vetrotech.com

© Vetrotech Saint-Gobain
Les caractéristiques du produit sont sujettes à changement sans préavis et peuvent varier selon la taille et la composition.
Les options disponibles dépendent du type de produit et d'application. Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

