

CONTRAFLAM 30-2 Climaplus

Brandwerend veiligheidsglas voor buiten toepassingen

CLASSIFICATIE



EI = Isolatie

EI-gecertificeerd, brandwerend glas, scheidt en voorkomt de verspreiding van vuur, wat een veilige evacuatie garandeert.

MOGELIJKE OPTIES



- + Alarm
- + Vloeren
- + Bescherming



- + Kleurgebruik
- + Digitaal drukken
- + Matte afwerking
- + Zeefdruk
- + Modellen



- + Klimaatregeling
- + Extra helder
- + Geluidsreductie



- + Dubbel glas
- + Zelf-reinigend
- + Zonwering
- + Tinten

Neem contact met ons op om uw oplossing aan uw projectvereisten te laten voldoen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Brandwering	EI 30 (EN 13501-2)
Reactie op brand	B-s1, d0 (EN 13501-1)
Slingerproefweerstand	1(B)1 (EN 12600)
UV-bestendigheid / Duurzaamheid	Uitgebreid getest tot 5000 uur UV-blootstelling versus 2000 uur* (*EN ISO 12543-4)
Toepassingsvoorwaarden	Vermijd langdurige blootstelling aan hoge temperaturen. Zie Vetrotech Kwaliteitsrichtlijnen, Applicatie instructies.
Het certificaat van prestatiebestendigheid	0336-CPR-5064D -AVCP System 1
Gevaarlijke bestanddelen	Geen
Maattolerantie (breedte/hoogte)	≤1000 mm: -1/+3 mm ≤2000 mm: -1/+3.5 mm >2000 mm: -1/+4 mm

Product / CE / DoP-code	ZY012661	ZY016887
Nominale dikte	40 mm	42 mm
Maximale glas afmetingen	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
Dikte tolerantie	+3 / -3 mm	+3 / -3 mm
Gewicht	59.0 kg/m ²	59.0 kg/m ²
Glas 1 (buiten)	SEC PLT XNII 6MM	SEC PLT XNII 6MM
Afstandhouder	14 mm, Argon	16 mm, Argon
Glas 2	CONTRAFLAM 30-2	CONTRAFLAM 30-2
Geluid reductie Rw (EN 140-3)	40 (-1, -4) dB	41 (-2, -5) dB
Licht transmissie (EN 410)	77%	77%
Licht reflectie pL buiten/binnen (EN 410)	13% / 12%	13% / 12%
U-waarde, W/m ² K (EN 673)	1.1	1.1
g-waarde (EN 410)	0.59	0.59
Energie transmissie tE (EN 410)	49%	49%

Producten met PVB folies zijn beschikbaar, indien vereist voor projecten of door de nationale regelgeving.
Modellen: maattolerantie mogen +1 mm variëren.
Prestatieverklaring – U kunt een prestatieverklaring (DoP) bij uw verkoopkantoor opvragen.