

CONTRAFLAM MEGA 60

Vidro de segurança laminado resistente ao fogo para aplicações interiores

CLASSIFICAÇÃO



EI = Isolamento

Capacidade de suportar a exposição ao fogo sem transmissão para o lado não-fogo como resultado da passagem de chamas, gases quentes ou uma condução significativa de calor que provoquem a ignição da superfície não exposta ou materiais em contacto e constituir uma barreira à passagem de calor de modo a proteger pessoas.

OPÇÕES DISPONÍVEIS



- + Alarme
- + Protecção



- + Pintura
- + Impressão digital
- + Serigrafia
- + Formas



- + Controle do ruído



- + Coloração

Contacte-nos de modo a personalizar a sua solução de modo a responder a os seus requisitos de projecto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Resistência ao fogo | EI 60 (EN 13501-2) |
|---|---|
| Reacção ao fogo | A2-s1, d0 (EN 13501-1) |
| Ensaio do pêndulo | 1(B)1 (EN 12600) |
| Estável aos UV / Durabilidade | Tempo de exposição prolongado de 5000 horas UV versus normativo 2000 horas * (* EN ISO 12543-4) |
| Condições de utilização | Evitar a exposição prolongada a temperaturas elevadas. Consulte o Guia Vetrotech de Qualidade, Instruções de Aplicação. |
| Certificado de conformidade | 0336-CPR-5064C/IL - AVCP System 1 |
| Contém substâncias perigosas | Nenhum |
| Tolerâncias dimensionais (largura/altura) | ≤1000 mm: -1/+2 mm ≤2000 mm: -1/+2.5 mm >2000 mm: -1/+3 mm |

| Produto / CE / Código -DoP | Y7226871 |
|---|------------------------|
| Espessura nominal | 41 mm |
| Dimensão máxima do vidro | 2300 x 4600 mm |
| Tolerância na espessura | +2 / -2 mm |
| Peso | 93.5 kg/m ² |
| Isolamento acústico Rw (EN 140-3) | 44 (-2, -2) dB |
| Transmissão luminosa (EN 410) | 80% |
| Reflexão luminosa pL ext./int. (EN 410) | 10% / 10% |
| Factor U, W/m ² K (EN 673) | 4.1 |
| Factor g (EN 410) | 0.63 |
| Transmissão energética tE (EN 410) | 54% |

Estão disponíveis combinações com vidro laminado PVB, se exigidos em projeto ou regulamentação nacional.

Formas: As tolerâncias dimensionais podem variar +1 mm.

DOP: Declaração de desempenho - disponível mediante solicitação no seu escritório de vendas.